

Parkettsortiment mit Laubholz-Decklagen

Sortiment	Skandor
-----------	---------

Produkteigenschaften

	Schiffsboden	Schiffsboden	Schiffsboden	Landhausdielen	Landhausdielen
Format in mm (L * B * D)	1185 x 200 x 11	2390 x 200 x 11	2390 x 200 x 13	2190 x 162 x 12	1082 x 162 x 12
Nutzschicht	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm	ca. 3,5 mm	≥ 2,5 mm	≥ 2,5 mm
Verpackung	8 Paneele	8 Paneele	7 Paneele	6 Paneele	6 Paneele
Paket	1,896 m ² , 12,66 kg	3,824 m ² , 21 kg	3,346 m ² , 22 kg	2,129 m ² , 20,55 kg	1,052 m ² , 10,28 kg
Garantie	15 Jahre	15 Jahre	30 Jahre	15 Jahre	15 Jahre
Verriegelung	ClickTec	ClickTec	ClickitEasy	ClickTec	ClickTec
Hinweise	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung				

Produktaufbau

Nutzschicht	Laubholz	Laubholz	Laubholz	Laubholz	Laubholz
Mittellage	Nadelholzstäbchen *	Nadelholzstäbchen *	Nadelholzstäbchen *	HDF	HDF
Gegenzug	Nadelholz furnier	Nadelholz furnier	Nadelholz furnier	Kraftpapier	Kraftpapier

* Kopfseitig mit HDF für Aufnahme der Profilierung

Produkteigenschaften

	Prüfnorm	0,078 m ² K/W	0,078 m ² K/W	0,091 m ² K/W	0,066 m ² K/W	0,066 m ² K/W
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	≥ 0,091 W/(m ² K)	≥ 0,091 W/(m ² K)	≥ 0,091 W/(m ² K)	≥ 0,12 W/(m ² K)	≥ 0,12 W/(m ² K)
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664					
Biologische Dauerhaftigkeit				Klasse 1		
PCP-Gehalt				< 5 ppm		
Formaldehyd	EN 717 - 2			E1		
Brandverhalten	EN 13501-1			Dfl-s1		
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329			Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen		
Sortiervorgaben	EN 13489			Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt		
Verlegeart	EN 13489			schwimmend, vollflächig verklebt		
Fussbodenheizung		Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 24 °C nicht überschreiten				
Renovierung		Mindestens 2 x abschleifbar bei normalem Verschleiß				
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich				

Toleranzen nach EN 13489

Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%

Oberflächeneigenschaften

	Prüfnorm	Lack	Naturöl	Naturöl gebürstet
Rutschhemmung	EN 15676	USRV 70	USRV 57	ESRV 94
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1B	1C	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	≥ 20 N	n.n	n.n

Produktkennzeichnungen



RV10-12